



驰美科技（天津）股份有限公司

产 品 检 测 报 告

产品名称:	CTL C5 5W30	报检公司名称: 驰美
提取数量:	取样	报检编号: CM2023.3.17
分析项目		质量指标
运动粘度	動粘度(100℃), mm ² /s	10.1
粘度指数		167
高温高剪	HTHS 150.0 °C	3.02
闪点	引火点(COC), °C	248
表观粘度	CCS, -30°C mPas	4200
倾点	流動点, °C	-46
浊点		-21
硫酸盐灰分	%, 不小于	0.82
诺亚克蒸发损失	(250° C,1h), 不大于	5.2
结论: 符合 标准 签章: 驰美科技(天津)股份有限公司		

审核: 李连花

检验: 杨李哲



驰美科技（天津）股份有限公司

产 品 检 测 报 告

产品名称:	CTL C6 5W30	报检公司名称: 驰美
提取数量:	取样	报检编号: CM2023.3.17
分析项目		质量指标
运动粘度	動粘度(100℃), mm ² /s	11.8
粘度指数		170
高温高剪	HTHS 150.0 °C	3.56
闪点	引火点(COC), °C	252
表观粘度	CCS, -30°C mPas	4580
倾点	流動点, °C	-46
浊点		-21
硫酸盐灰分	%, 不小于	0.82
诺亚克蒸发损失	(250° C,1h), 不大于	5.2
结论: 符合 标准 签章: 驰美科技(天津)股份有限公司		

审核: 李连花

检验: 杨李哲



驰美科技（天津）股份有限公司

产 品 检 测 报 告

产品名称:	CTL C7 5W40	报检公司名称: 驰美
提取数量:	取样	报检编号: CM2023. 3. 17
分析项目		质量指标
运动粘度	動粘度(100℃), mm ² /s	14. 8
粘度指数		174
高温高剪	HTHS 150.0 °C	4. 27
闪点	引火点(COC), °C	246
表观粘度	CCS, -30°C mPas	5420
倾点	流動点, °C	-46
浊点		-21
硫酸盐灰分	%, 不小于	0. 82
诺亚克蒸发损失	(250° C,1h), 不大于	5. 2
结论: 符合 标准 签章: 驰美科技(天津)股份有限公司		

审核: 李连花

检验: 杨李哲



驰美科技（天津）股份有限公司

产 品 检 测 报 告

产品名称:	GTL G1 OW16	报检公司名称: 驰美
提取数量:	取样	报检编号: CM2023.3.17
分析项目		质量指标
运动粘度	動粘度(100℃), mm ² /s	7.3
粘度指数		163
高温高剪	HTHS 150.0 °C	2.43
闪点	引火点(COC), °C	229
表观粘度	CCS, -35°C mPas	4832
倾点	流動点, °C	-51
浊点		-26
硫酸盐灰分	%, 不小于	0.75
诺亚克蒸发损失	(250° C,1h), 不大于	9.8
结论: 符合 标准 签章: 驰美科技(天津)股份有限公司		

审核: 李连花

检验: 杨李哲



驰美科技（天津）股份有限公司

产 品 检 测 报 告

产品名称:	GTL G2 OW20	报检公司名称: 驰美
提取数量:	取样	报检编号: CM2023.3.17
分析项目		质量指标
运动粘度	動粘度(100℃), mm ² /s	8.1
粘度指数		163
高温高剪	HTHS 150.0 °C	2.6
闪点	引火点(COC), °C	232
表观粘度	CCS, -35°C mPas	5107
倾点	流動点, °C	-48
浊点		-26
硫酸盐灰分	%, 不小于	0.75
诺亚克蒸发损失	(250° C,1h), 不大于	8.2
结论: 符合 标准 签章: 驰美科技(天津)股份有限公司		

审核: 李连花

检验: 杨李哲



驰美科技（天津）股份有限公司

产 品 检 测 报 告

产品名称:	GTL G3 OW20	报检公司名称: 驰美
提取数量:	取样	报检编号: CM2023.3.17
分析项目		质量指标
运动粘度	動粘度(100℃), mm ² /s	8.6
粘度指数		164
高温高剪	HTHS 150.0 °C	2.66
闪点	引火点(COC), °C	232
表观粘度	CCS, -35°C mPas	5625
倾点	流動点, °C	-48
浊点		-26
硫酸盐灰分	%, 不小于	0.8
诺亚克蒸发损失	(250° C,1h), 不大于	8.5
结论: 符合 标准 签章: 驰美科技(天津)股份有限公司		

审核: 李连花

检验: 杨李哲



驰美科技（天津）股份有限公司

产 品 检 测 报 告

产品名称:	GTL G4 5W30	报检公司名称: 驰美
提取数量:	取样	报检编号: CM2023.3.17
分析项目		质量指标
运动粘度	動粘度(100℃), mm ² /s	10.2
粘度指数		172
高温高剪	HTHS 150.0 °C	3.06
闪点	引火点(COC), °C	234
表观粘度	CCS, -30°C mPas	5583
倾点	流動点, °C	-48
浊点		-26
硫酸盐灰分	%, 不小于	0.75
诺亚克蒸发损失	(250° C,1h), 不大于	7.6
结论: 符合 标准 签章: 驰美科技(天津)股份有限公司		

审核: 李连花

检验: 杨李哲



驰美科技（天津）股份有限公司

产 品 检 测 报 告

产品名称:	GTL G6 5W40	报检公司名称: 驰美
提取数量:	取样	报检编号: CM2023.3.17
分析项目		质量指标
运动粘度	動粘度(100℃), mm ² /s	14.52
粘度指数		179
高温高剪	HTHS 150.0 °C	3.95
闪点	引火点(COC), °C	240
表观粘度	CCS, -30°C mPas	6252
倾点	流動点, °C	-48
浊点		-26
硫酸盐灰分	%, 不小于	1.3
诺亚克蒸发损失	(250° C,1h), 不大于	7.5
结论: 符合 标准 签章: 驰美科技(天津)股份有限公司		

审核: 李连花

检验: 杨李哲



驰美科技（天津）股份有限公司

产 品 检 测 报 告

产品名称:	GTL G7 OW20	报检公司名称: 驰美
提取数量:	取样	报检编号: CM2023.3.17
分析项目		质量指标
运动粘度	動粘度(100℃), mm ² /s	8.41
粘度指数		173
高温高剪	HTHS 150.0 °C	2.75
闪点	引火点(COC), °C	231
表观粘度	CCS, -35°C mPas	5963
倾点	流動点, °C	-48
浊点		-26
硫酸盐灰分	%, 不小于	0.85
诺亚克蒸发损失	(250° C,1h), 不大于	8.1
结论: 符合 标准 签章: 驰美科技(天津)股份有限公司		

审核: 李连花

检验: 杨李哲