



驰美科技（天津）股份有限公司

产 品 检 测 报 告

产品名称：	GTL G2 0W20	报检公司名称：驰美
提取数量：	取样	报检编号：CM2023.6.9
分析项目		质量指标
运动粘度	動粘度(100℃), mm ² /s	8.2
粘度指数		167
高温高剪	HTHS 150.0 °C	2.6
闪点	引火点(COC), °C	233
表观粘度	CCS, -35°C mPas	5080
倾点	流動点, °C	-48
浊点		-26
硫酸盐灰分	%, 不小于	0.75
诺亚克蒸发损失	(250° C,1h), 不大于	8.2
结论：符合 标准 签章：驰美科技（天津）股份有限公司		

审核：李连花

检验：杨李哲



驰美科技（天津）股份有限公司

产 品 检 测 报 告

产品名称：	GTL G3 0W20	报检公司名称：驰美
提取数量：	取样	报检编号：CM2023.6.9
分析项目		质量指标
运动粘度	動粘度(100℃), mm ² /s	8.58
粘度指数		166
高温高剪	HTHS 150.0 °C	2.68
闪点	引火点(COC), °C	233
表观粘度	CCS, -35°C mPas	5432
倾点	流動点, °C	-48
浊点		-26
硫酸盐灰分	%, 不小于	0.8
诺亚克蒸发损失	(250° C,1h), 不大于	8.5
结论：符合 标准 签章：驰美科技（天津）股份有限公司		

审核：李连花

检验：杨李哲



驰美科技（天津）股份有限公司

产 品 检 测 报 告

产品名称：	GTL G4 5W30	报检公司名称：驰美
提取数量：	取样	报检编号：CM2023.6.9
分析项目		质量指标
运动粘度	動粘度(100℃), mm ² /s	10.18
粘度指数		172
高温高剪	HTHS 150.0 °C	3.07
闪点	引火点(COC), °C	234
表观粘度	CCS, -30°C mPas	5516
倾点	流動点, °C	-48
浊点		-26
硫酸盐灰分	%, 不小于	0.75
诺亚克蒸发损失	(250° C,1h), 不大于	7.6
结论：符合 标准 签章：驰美科技（天津）股份有限公司		

审核：李连花

检验：杨李哲