



驰美科技（天津）股份有限公司

产 品 检 测 报 告

产品名称：	GTL G4 5W30	报检公司名称：驰美
提取数量：	取样	报检编号：CM2023.9.12
分析项目		质量指标
运动粘度	動粘度(100℃), mm ² /s	10.18
粘度指数		172
高温高剪	HTHS 150.0 °C	3.07
闪点	引火点(COC), °C	234
表观粘度	CCS, -30°C mPas	5516
倾点	流動点, °C	-48
浊点		-26
硫酸盐灰分	%, 不小于	0.75
诺亚克蒸发损失	(250° C,1h), 不大于	7.6
结论：符合 标准 签章：驰美科技（天津）股份有限公司		

审核：李连花

检验：杨李哲



驰美科技（天津）股份有限公司

产 品 检 测 报 告

产品名称：	GTL G2 0W20	报检公司名称：驰美
提取数量：	取样	报检编号：CM2023.9.9
分析项目		质量指标
运动粘度	動粘度(100℃), mm ² /s	8.2
粘度指数		167
高温高剪	HTHS 150.0 °C	2.6
闪点	引火点(COC), °C	233
表观粘度	CCS, -35°C mPas	5080
倾点	流動点, °C	-48
浊点		-26
硫酸盐灰分	%, 不小于	0.75
诺亚克蒸发损失	(250° C,1h), 不大于	8.2
结论：符合 标准 签章：驰美科技（天津）股份有限公司		

审核：李连花

检验：杨李哲



驰美科技（天津）股份有限公司

产 品 检 测 报 告

产品名称：	GTL G2 0W20	报检公司名称：驰美
提取数量：	取样	报检编号：CM2023.8.16
分析项目		质量指标
运动粘度	動粘度(100℃), mm ² /s	8.2
粘度指数		167
高温高剪	HTHS 150.0 °C	2.6
闪点	引火点(COC), °C	233
表观粘度	CCS, -35°C mPas	5080
倾点	流動点, °C	-48
浊点		-26
硫酸盐灰分	%, 不小于	0.75
诺亚克蒸发损失	(250° C,1h), 不大于	8.2
结论：符合 标准 签章：驰美科技（天津）股份有限公司		

审核：李莲花

检验：杨李哲



驰美科技（天津）股份有限公司

产 品 检 测 报 告

产品名称：	GTL G3 0W20	报检公司名称：驰美
提取数量：	取样	报检编号：CM2023.9.9
分析项目		质量指标
运动粘度	動粘度(100℃), mm ² /s	8.58
粘度指数		166
高温高剪	HTHS 150.0 °C	2.68
闪点	引火点(COC), °C	233
表观粘度	CCS, -35°C mPas	5432
倾点	流動点, °C	-48
浊点		-26
硫酸盐灰分	%, 不小于	0.8
诺亚克蒸发损失	(250° C,1h), 不大于	8.5
结论：符合 标准 签章：驰美科技（天津）股份有限公司		

审核：李连花

检验：杨李哲



驰美科技（天津）股份有限公司

产 品 检 测 报 告

产品名称：	CTL C5 5W30	报检公司名称：驰美
提取数量：	取样	报检编号：CM2023.8.16
分析项目		质量指标
运动粘度	動粘度(100℃), mm ² /s	10.2
粘度指数		166
高温高剪	HTHS 150.0 °C	3.02
闪点	引火点(COC), °C	248
表观粘度	CCS, -30°C mPas	4200
倾点	流動点, °C	-43
浊点		-21
硫酸盐灰分	%, 不小于	0.82
诺亚克蒸发损失	(250° C,1h), 不大于	5.2
结论：符合 标准 签章：驰美科技（天津）股份有限公司		

审核：李连花

检验：杨李哲



驰美科技（天津）股份有限公司

产 品 检 测 报 告

产品名称：	CTL C5 5W30	报检公司名称：驰美
提取数量：	取样	报检编号：CM2023.9.9
分析项目		质量指标
运动粘度	動粘度(100℃), mm ² /s	10.2
粘度指数		166
高温高剪	HTHS 150.0 °C	3.02
闪点	引火点(COC), °C	248
表观粘度	CCS, -30°C mPas	4200
倾点	流動点, °C	-43
浊点		-21
硫酸盐灰分	%, 不小于	0.82
诺亚克蒸发损失	(250° C,1h), 不大于	5.2
结论：符合 标准 签章：驰美科技（天津）股份有限公司		

审核：李连花

检验：杨李哲



驰美科技（天津）股份有限公司

产 品 检 测 报 告

产品名称：	CTL C6 5W30	报检公司名称：驰美
提取数量：	取样	报检编号：CM2023.8.16
分析项目		质量指标
运动粘度	動粘度(100℃), mm ² /s	11.9
粘度指数		170
高温高剪	HTHS 150.0 °C	3.56
闪点	引火点(COC), °C	252
表观粘度	CCS, -30°C mPas	4580
倾点	流動点, °C	-44
浊点		-21
硫酸盐灰分	%, 不小于	0.82
诺亚克蒸发损失	(250° C,1h), 不大于	5.2
结论：符合 标准 签章：驰美科技（天津）股份有限公司		

审核：李连花

检验：杨李哲



驰美科技（天津）股份有限公司

产 品 检 测 报 告

产品名称：	CTL C6 5W30	报检公司名称：驰美
提取数量：	取样	报检编号：CM2023.9.9
分析项目		质量指标
运动粘度	動粘度(100℃), mm ² /s	11.9
粘度指数		170
高温高剪	HTHS 150.0 °C	3.56
闪点	引火点(COC), °C	252
表观粘度	CCS, -30°C mPas	4580
倾点	流動点, °C	-44
浊点		-21
硫酸盐灰分	%, 不小于	0.82
诺亚克蒸发损失	(250° C,1h), 不大于	5.2
结论：符合 标准 签章：驰美科技（天津）股份有限公司		

审核：李连花

检验：杨李哲



驰美科技（天津）股份有限公司

产 品 检 测 报 告

产品名称：	CTL C7 5W40	报检公司名称：驰美
提取数量：	取样	报检编号：CM2023.9.9
分析项目		质量指标
运动粘度	動粘度(100℃), mm ² /s	14.6
粘度指数		174
高温高剪	HTHS 150.0 °C	4.27
闪点	引火点(COC), °C	246
表观粘度	CCS, -30°C mPas	5419
倾点	流動点, °C	-45
浊点		-21
硫酸盐灰分	%, 不小于	0.82
诺亚克蒸发损失	(250° C,1h), 不大于	5.2
结论：符合 标准 签章：驰美科技（天津）股份有限公司		

审核：李连花

检验：杨李哲



驰美科技（天津）股份有限公司

产 品 检 测 报 告

产品名称：	GTL G5 5W30	报检公司名称：驰美
提取数量：	取样	报检编号：CM2023.9.9
分析项目		质量指标
运动粘度	動粘度(100℃), mm ² /s	11.4
粘度指数		172
高温高剪	HTHS 150.0 °C	3.06
闪点	引火点(COC), °C	237
表观粘度	CCS, -30°C mPas	5927
倾点	流動点, °C	-47
浊点		-26
硫酸盐灰分	%, 不小于	1.3
诺亚克蒸发损失	(250° C,1h), 不大于	7.6
结论：符合 标准 签章：驰美科技（天津）股份有限公司		

审核：李连花

检验：杨李哲



驰美科技（天津）股份有限公司

产 品 检 测 报 告

产品名称：	GTL G6 5W40	报检公司名称：驰美
提取数量：	取样	报检编号：CM2023.9.9
分析项目		质量指标
运动粘度	動粘度(100℃), mm ² /s	14.51
粘度指数		179
高温高剪	HTHS 150.0 °C	3.95
闪点	引火点(COC), °C	240
表观粘度	CCS, -30°C mPas	6249
倾点	流動点, °C	-48
浊点		-26
硫酸盐灰分	%, 不小于	1.3
诺亚克蒸发损失	(250° C,1h), 不大于	7.5
结论：符合 标准 签章：驰美科技（天津）股份有限公司		

审核：李连花

检验：杨李哲



驰美科技（天津）股份有限公司

产 品 检 测 报 告

产品名称：	GTL G7 0W20	报检公司名称：驰美
提取数量：	取样	报检编号：CM2023.9.9
分析项目		质量指标
运动粘度	動粘度(100℃), mm ² /s	8.41
粘度指数		173
高温高剪	HTHS 150.0 °C	2.75
闪点	引火点(COC), °C	231
表观粘度	CCS, -35°C mPas	5963
倾点	流動点, °C	-48
浊点		-26
硫酸盐灰分	%, 不小于	0.85
诺亚克蒸发损失	(250° C,1h), 不大于	8.1
结论：符合 标准 签章：驰美科技（天津）股份有限公司		

审核：李连花

检验：杨李哲



驰美科技（天津）股份有限公司

产 品 检 测 报 告

产品名称：	GTL G8 0W30	报检公司名称：驰美
提取数量：	取样	报检编号：CM2023.9.9
分析项目		质量指标
运动粘度	動粘度(100℃), mm ² /s	10.2
粘度指数		173
高温高剪	HTHS 150.0 °C	3.11
闪点	引火点(COC), °C	234
表观粘度	CCS, -35°C mPas	5187
倾点	流動点, °C	-48
浊点		-26
硫酸盐灰分	%, 不小于	0.8
诺亚克蒸发损失	(250° C,1h), 不大于	7.9
结论：符合 标准 签章：驰美科技（天津）股份有限公司		

审核：李连花

检验：杨李哲



驰美科技（天津）股份有限公司

产 品 检 测 报 告

产品名称：	GTL G9 5W30	报检公司名称：驰美
提取数量：	取样	报检编号：CM2023.9.9
分析项目		质量指标
运动粘度	動粘度(100℃), mm ² /s	12.2
粘度指数		175
高温高剪	HTHS 150.0 °C	3.53
闪点	引火点(COC), °C	235
表观粘度	CCS, -30°C mPas	5036
倾点	流動点, °C	-48
浊点		-26
硫酸盐灰分	%, 不小于	0.80
诺亚克蒸发损失	(250° C,1h), 不大于	7.8
结论：符合 标准 签章：驰美科技（天津）股份有限公司		

审核：李连花

检验：杨李哲



驰美科技（天津）股份有限公司

产 品 检 测 报 告

产品名称:	GTL G10 5W40	报检公司名称: 驰美
提取数量:	取样	报检编号: CM2023.9.9
分析项目		质量指标
运动粘度	動粘度 (100°C), mm ² /s	13.3
粘度指数		178
高温高剪	HTHS 150.0 °C	3.63
闪点	引火点 (COC), °C	235
表观粘度	CCS, -30°C mPas	5795
倾点	流動点, °C	-48
浊点		-26
硫酸盐灰分	%, 不小于	0.80
诺亚克蒸发损失	(250° C, 1h), 不大于	7.5
结论: 符合 标准 签章: 驰美科技（天津）股份有限公司		

审核: 李连花

检验: 杨李哲